

# TECHNICKÝ LIST

## DENAS STŘECHA

### EXTERIÉR



Trvale  
**PRUŽNÁ**



**VODĚ  
ODOLNÁ**



**ODOLNÁ  
UV záření  
i povětrnosti**

**Charakteristika:** Vodou ředitelná disperzní barva na střešní krytiny.

**Složení (obecné):** Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.


**Odstíny:** Vyrábí se v odstínech 0110 šedý, 0120 antracit, 0230 hnědý, 0840 červenohnědý a další dle vzorkovnic RAL, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

**Balení:** Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 10 kg, 20 kg.

VHODNÉ NA:



PÁLENÁ TAŠKA




BETONOVÁ TAŠKA



VLÁKNOCEMENT



DŘEVĚNÝ ŠINDEL



ZDIVO



CETRIS DESKY

### Použití:

DENAS STŘECHA je vodou ředitelná barva pro vrchní vysoce krycí nátěry střešních krytin z pálených a betonových tašek, cementotřískových a vláknocementových střešních šablon i desek. Nátěry se vyznačují vysokou UV stabilitou a odolností povětrnosti, vodě, mechanickému posuvu sněhu i spadů z ovzduší. Nátěr je trvale pružný.

### Pracovní postup:

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený nečistot i mastnoty. Nesoudržný povrch se musí mechanicky očistit na soudržný podklad. Staré střešní krytiny je třeba zbavit mechů a lišejníků otryskáním vysokotlakým čističem s přísadkou odmašťovače a následným oplachem vodou. Očištěný podklad se napustí přípravkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE nebo barvou naředěnou v poměru 1:5. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v neředěné konzistenci ve 2–3 vrstvách s časovým odstupem 4 hodin. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10 °C, nejméně 3 °C nad rosným bodem, vzdušná vlhkost do 70 %. Po dobu zasychání nesmí na nátěr působit déšť nebo stékající voda.

### Doporučený způsob aplikace:

štětcem, válečkem nebo stříkáním

### Vydatnost a doporučené tloušťky:

Teoretická vydatnost je 5–8 m<sup>2</sup>/kg na jednu vrstvu.

### Skladování:

Składujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a léků.

Składujte mimo dosah dětí. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.

### Likvidace obalů a odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.

### Bezpečnost a hygiena:

Dodržíte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním použijte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

### Legislativa, certifikáty, atesty, další testované parametry:

Viz. Prohlášení o shodě

# TECHNICKÝ LIST

## DENAS STŘECHA


### Technické parametry

Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	<b>1,15–1,3</b>
Objemová sušina ONL (%):	<b>33–36</b>
Hmotnostní sušina (%):	<b>40–48</b>
VOC (obsah organických rozpouštědel) (kg/kg):	<b>0,05</b>
TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg):	<b>0,03</b>
Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l):	<b>140</b>
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l):	<b>65</b>
Kategorie VŘNH:	<b>A/i jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.</b>
Hodnota pH (při 20 °C):	<b>8,5–11</b>
Vzhled/barva:	<b>Kapalina</b>
Lesk (%):	<b>5–10</b>
Tvrdost (%):	<b>min. 20</b>
Viskozita (KU)	<b>75–90</b>
Mísitelnost:	<b>Mísitelná s vodou.</b>
Přilnavost (mřížkou):	<b>Stupeň 0 (hrany řezů jsou zcela hladké, nepoškozené)</b>
Zasychání st. 1 (proti prachu):	<b>1 hod.</b>
Zasychání st. 2 (na dotek):	<b>1 h 10 min.</b>
Zasychání st. 4 (proschlý):	<b>1 h 50 min.</b>

VHODNÉ NA:



PÁLENÁ TAŠKA




BETONOVÁ TAŠKA



VLÁKNOCEMENT



DŘEVĚNÝ ŠINDEL



ZDIVO



CETRIS DESKY