

SLOŽENÍ:

Složka A: Směs na bázi speciální disperze s obsahem funkčních hydroxylových skupin. Obsahuje pigmenty, plniva, koalescenty a další přísady upravující vlastnosti barvy.

Složka B: (DENHARD PUR 2) Speciální alifatické polyisokyanáty.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ:

Používá se pro základní antikoroziční nátěry ocelových, pozinkovaných a hliníkových konstrukcí pro náročné průmyslové aplikace v kovoprůmyslu a strojírenství a pro nátěry technologických celků v chemickém a potravinářském průmyslu i v zemědělství.

Vlastnosti:

- vynikající přilnavost na kovové podklady
- výrazně zvyšuje antikoroziční účinnost v rámci celého nátěrového systému
- rychlý nárůst zasychání a tvrdosti
- vysoká mechanická a chemická odolnost

OBLAST POUŽITÍ:

Exteriér i interiéru se středním a vyšším korozním namáháním.

ODSTÍNY:

Vyrábí se dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

**PARAMETRY
NÁTĚROVÉ HMOTY:**

| | Složka A | Složka B | Natužená směs |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Viskozita | 80–95 KU (dle použití) | 93–97 KU | 80–95 KU (dle použití) |
| Obsah netěkavých látek | 58–68 % hmot. | 100 % hmot. | 60–70 % hmot. |
| Obsah netěkavých látek | 48–58 % objem. | 100 % objem. | 50–60 % objem. |
| Hodnota pH | 7–9 (při 20 °C) | - | 7–9 (při 20 °C) |
| Hustota | 1,40–1,60 g/cm ³ | 1,15 g/cm ³ | 1,45–1,65 g/cm ³ |

VOC, TOC:

| | Složka A | Složka B | Natužená směs |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| VOC | 0,02 – 0,05 kg/kg | 0,30 kg/kg | 0,05 – 0,09 kg/kg |
| TOC | 0,01 – 0,04 kg/kg | 0,16 kg/kg | 0,03 – 0,08 kg/kg |
| Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC | | 140 g/l (platí pro natuženou směs) | |
| Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití | | 135 g/l (platí pro natuženou směs) | |
| Kategorie VŘNH | A/j-vícesložkové reaktivní nátěrové hmoty se speciální funkcí pro speciální účely | | |

**VLASTNOSTI
ZASCHLÉHO NÁTĚRU:**

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| Krycí schopnost | stupeň 0 |
| Lesk / úhel 60° | < 10 |
| Tvrdost kyvadlovým přístrojem (2h/80°C) | min. 35 % |
| Přilnavost mřížkovým řezem | stupeň 0 |

DENAPUR P 100

Vodou ředitelná antikorozi dvousložková polyuretanová barva na kov

ZASYCHÁNÍ:

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teplota podkladu | 23 °C |
| Zasychání st.1 (proti prachu) | 25 min |
| Zasychání st.2 (na dotek) | 30 min |
| Zasychání st.4 (proschlý) | 1 h |
| Tloušťka suché vrstvy DFT | 50 µm |
| Konečné vytvrzení a možnost trvalého zatížení | 7 dnů |
| Chemická odolnost | Slabé kyseliny a zásady, nafta, motorový olej, peroxid vodíku, butylglykol, savo, xylene |

TEORETICKÁ VYDATNOST:

| | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Mokrý tloušťka filmu WFT | 90 µm | 145 µm |
| Suchá tloušťka filmu DFT | 50 µm | 80 µm |
| Teoretická vydatnost | cca 7-9 m ² /kg | cca 4-6 m ² /kg |

ŘEDĚNÍ:

Barva je po natužení připravená k přímému použití. V případě nutné potřeby je možno barvu ředit vodou, max. však do 20%.

TUŽENÍ:

Před aplikací se DENAPUR P 100 smíchá s tužidlem DENHARD PUR 2 v daném hmotnostním poměru (100 : 21,20). Poměry mísení obou složek jsou nastaveny výrobcem podle druhu aplikace a požadavků zákazníka na konečné vlastnosti a odolnosti nátěru. Poměr tužení je vždy nutno konzultovat s výrobcem. Do barvy se vždy přidává za stálého míchání tužidlo. K míchání se používá vhodné míchací zařízení (např. vrtačka s míchadlem), nutné důkladně promíchat. Po dokonalém rozmíchání obou složek se směs nechá min. 5 minut odstát a upraví se konzistence směsi přidáním až 20% vody podle požadované viskozity. S výrobcem je možno dohodnout dodání barvy v úpravě na podmínky při aplikaci a technologii nanášení.

Je možné použít i jiné tužidlo řady DENHARD PUR po konzultaci s výrobcem (jiný poměr tužení).

Doba zpracovatelnosti směsi po natužení je max. 2 hodiny při 20°C.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být suchý, zbavený všech mechanických i mastných nečistot, rzi a okují.

Pro korozní prostředí C2 a C3 musí být povrch očištěn otryskáním na stupeň Sa 2 ½ dle ČSN EN ISO 8501-1 (svary a hrany musí být upraveny dle ČSN EN ISO 8501-3).

Pro korozní prostředí C1 musí být podklad čistý, suchý, zbavený mastnot a zbytků rzi, mechanicky očištěn na stupeň St 2 – St 3.

Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno kontaktovat výrobce nebo provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m².

DENAPUR P 100

Vodou ředitelná antikoroziční dvousložková polyuretanová barva na kov

PODMÍNKY APLIKACE:

Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat pomocí mechanické míchačky tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, podle potřeby doředit a přefiltrovat.

Pro realizaci nátěru/nástřiku venku je nutná vhodná předpověď počasí. Při dešti, mlze, tvorbě kondenzační vody, působení agresivních plynů a při větru se silným obsahem prachu se musí nátěrové práce pozastavit a mohou být obnoveny teprve po úplném proschnutí povrchově upravovaného materiálu. Minimální teplota vzduchu pro nanášení je 15 °C, teplota natíraného podkladu musí být 3 °C nad rosným bodem, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75 %. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Nedokonale suchý povrch pak může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu.

PRACOVNÍ POSTUP:

1–2 vrstvy DENAPUR P 100, optimální tloušťka nátěru 50–80 µm DFT, interval pro přestřik v případě dvou vrstev je 8 hodin při 20 °C – v případě přisoušení při teplotách do 80 °C se interval může snížit až na 2 hodiny. Ve specifických případech je možno aplikovat druhý nátěr metodou „mokrého do mokrého“.

Pro správnou funkci celého nátěrového systému je nutno na základní nátěr aplikovat ještě vrchní email.

1–2 vrstvy DENAPUR T 100, optimální tloušťka vrstvy 80 µm DFT, interval pro nástřik mezi základem a emailem musí být aspoň 6 hodin, stejně tak v případě dvou vrstev emailu při teplotě 20 °C – v případě přisoušení do 80°C se interval může snížit.

Jako vrchní nátěry lze také použít další výrobky řady DENATOP T ..., DENAPUR T 100 nebo DENAPOX T 100.

Nátěrová hmota se nanáší křížovým nástřikem nebo v rovnoběžných pásech, aby bylo dosaženo výsledné rovnoměrné vrstvy. Nejprve se však ošetří problematická a špatně přístupná místa (rohy, hrany, sváry, otvory, povrchové vady). Tyto plochy je obvykle nezbytné opatřit tzv. pásovým nátěrem štětcem a teprve po zavaznutí tohoto nátěru se provádí nástřik celé plochy (včetně již natřených problematických míst).

Je velmi důležité, aby každá nátěrová vrstva byla nanesena zcela rovnoměrně, v tloušťce dané specifikací konkrétního nátěrového systému. Spotřeba nátěrové hmoty musí být kontrolována a musí být zabráněno příliš velké tloušťce, aby nedocházelo ke stékání a praskání filmu.

OPTIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SYSTÉMU:

Optimální tloušťka a skladba nátěrového systému je odvislá od agresivity prostředí a od očekávané životnosti nátěrového systému. Výběr se řídí normou ČSN EN ISO 12944-5:2018.

ZPŮSOB APLIKACE:

Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním - vzduchové, pneumatické, vysokotlaké - Airless, Airmix.

Doporučujeme způsob aplikace a podmínky při aplikaci vždy projednat s výrobcem, který složení barvy přizpůsobí daným podmínkám.

Barvu je možno přisoušet při teplotách do 80 °C.

APLIKAČNÍ DATA:**Údaje pro konvenční pneumatické stříkání**

Stříkací pistole např. EST 115, EcoGun 116, EcoGun 246

Tryska dle požadovaného výkonu 1.4-2.0; tlak vzduchu 2,5–3 atm.

Údaje pro vysokotlaké stříkání

AirMix (zkoušeno na zařízení EcoPump VP 55 445 s převodovým poměrem 64:1, v kombinaci s pistolí EcoGun 2100 (DÜRR).

| Zařízení | Tryska | Tlak na trysce | Ředění |
|----------|----------------------|---------------------------------------------|--------|
| AirMix | 0,011 inch (0,28 mm) | 19 Mpa (190 atm) podpora vzduchu 1,2 atm | 2,5 % |
| AirMix | 0,013 inch (0,33 mm) | 14 Mpa (160 atm) podpora vzduchu 1,2 atm | 2,5 % |

AirLess (zkoušeno na zařízení Vyza Vario 56-45, 56:1 s pistolí K 90).

| Zařízení | Tryska | Tlak na trysce | Ředění |
|----------|----------------------|------------------|--------|
| Airless | 0,011 inch (0,28 mm) | 28 Mpa (280 atm) | 0 % |
| Airless | 0,013 inch (0,33 mm) | 31 Mpa (310 atm) | 0 % |

Doporučený filtr pistole žlutý 100/149 (mesh / μm), úhel stříkání 20–60°. Nedoporučuje se používat volně stavitelnou trysku.Maximální tloušťka vrstvy na jeden nástřik – 210 μm WFT.**BEZPEČNOST A HYGIENA:**

Při manipulaci s výrobkem dbejte pokynů uvedených v bezpečnostním listu. Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření.

BALENÍ:

10 kg, 20 kg a další dle dohody.

SKLADOVATELNOST:

Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorech, při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí.

Skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout!

**LIKVIDACE
OBALŮ A ODPADŮ:**

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz. bezpečnostní list výrobku.