

## DENAS GARÁŽ

### - dvousložková epoxidová barva na betonové podlahy -

DENAS GARÁŽ je dvousložková vodou ředitelná epoxidová barva určená pro nátěry betonových podlah v garážích. Barva se vyznačuje vysokou mechanickou a chemickou odolností.

#### Použití:

Nátěry betonových podlah v garážích popř. skladech, sklepech a všude tam, kde se vyžaduje vysoká mechanická a chemická odolnost. DENAS GARÁŽ není vhodný jako konečný nátěr v exteriéru.

#### Vlastnosti:

	DENAS GARÁŽ	DENAS GARÁŽ TUŽIDLO	Natužená směs
Hustota (g/ml):	1,5 – 1,7	1,14	1,4 – 1,6
Hmotnostní sušina (%):	60 – 70	100	65 – 75
Objemová sušina (%):	45 – 50	100	55 – 65

#### Příprava a penetrace podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený mechanických i mastných nečistot. Nesoudržné povrchové vrstvy betonu se musí přebrousit nebo mechanicky odstranit.

Podklad se napustí přípravkem DENAS PENETRACE.

#### Pracovní postup:

Před aplikací se barva DENAS GARÁŽ a DENAS GARÁŽ TUŽIDLO smíchá v poměru 100:20. Do barvy se za stálého míchání přidává tužidlo a k míchání se použije vhodné zařízení (např. vrtačka s míchadlem). Po promíchání obou složek se směs nechá 5 min odstát a konzistenci pro aplikaci upravíme přidáním 10-20 dílů vody. Zpracovatelnost natužené směsi je max. 2 hod. Barva se nanáší na podklad štětcem, válečkem popř. stříkáním ve dvou nebo více vrstvách podle požadavků na konečné vlastnosti nátěru. Odstup mezi jednotlivými nátěry je min. 12 hod. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +15°C. Podlahy natřené barvou DENAS GARÁŽ lze plně zatížit (umístěním vozidla, nábytku apod.) po 5 dnech od aplikace.

#### Teoretická spotřeba:

0,2 až 0,35 kg/m<sup>2</sup> natužené směsi na jeden nátěr.

#### Barevné odstíny:

Standardně v odstínu RAL 7040 a na vyžádání i v odstínech dle dohody.

#### Balení a skladování:


Skladuje se v původních obalech při teplotách +5 až +25°C na místech chráněných před přímým působením slunečního záření a náhlým střídáním teplot. Skladovatelnost je 12 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout.

#### Bezpečnost a hygiena:

DENAS GARÁŽ dráždí oči. DENAS GARÁŽ TUŽIDLO obsahuje epoxidové složky, které dráždí oči a kůži, může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží a je toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Při práci s tužidlem a natuženou barvou dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v bezpečnostním listu DENAS GARÁŽ TUŽIDLO. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření.

#### Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.


1020
DENAS COLOR a.s., Sokolovská 361/2, 743 01 Bílovec 12
1020-CPD-010025990 EN 1504-2 výrobky pro ochranu povrchu nátěry
Odolnost v oděru – úbytek hmotnosti: < 3 000 mg
Propustnost CO <sub>2</sub> > 50 m
Propustnost pro vodní páru – třída I: S <sub>d</sub> < 5 m
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi: w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>
Odolnost teplotnímu cyklování – přilnavost: > 1,5 MPa
Odolnost proti úderu – třída III: > 20 Nm