

TECHNICKÝ LIST

DENAS NA KOV-ZÁKLAD

INTERIÉR / EXTERIÉR



Charakteristika: Vodou ředitelná základní antikoroziční barva na ochranu kovů.

Složení (obecně): Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

Odstíny: Vyrábí se v odstínech 0100 bílý, 0110 šedý, 0840 červenohnědý a další dle vzorkovnic RAL, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

Balení: Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,7 kg, 2,5 kg, 10 kg, 20 kg.

VHODNÉ NA:



KOVY



ČERSTVÝ POZINK



HLINÍK




MĚĎ



PLECHOVÉ STŘECHY



OKAP



VRATA



ZÁBRADLÍ

Použití:

DENAS NA KOV-ZÁKLAD je základní antikoroziční vodou ředitelná barva, pro nové i renovační nátěry, se zvýšenou korozní ochranou kovů. Barva je vhodná k nátěrům ocelových, železných, hliníkových i čerstvě pozinkovaných konstrukcí a plechů, plechových střech, jejich klempířských prvků, zábradlí, plotů, sloupů a dalších kovových výrobků umístěných v exteriéru i interiéru. Je vhodná také na čerstvou měď. Je možné ji také použít na staré syntetické nátěry. Vykazuje velmi rychlé zasychání, výbornou přilnavost na kovových podkladech, kryvost i zpracovatelnost.

Pracovní postup:

Podklad musí být suchý, zbavený mechanických nečistot, mastnoty, rzi a zbytků starých nátěrů nesoudržných s podkladem. Barva se nanáší na připravený podklad v 1–2 vrstvách s odstupem min. 4 hodiny mezi jednotlivými nátěry. Barva je připravena k přímému použití a před aplikací se již neředí. Aplikuje se štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro vrchní nátěry doporučujeme použít vodou ředitelnou barvu DENAS UNIVERZÁL v 1–2 vrstvách, dostupnou v matném i lesklém provedení a široké škále odstínů. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10 °C, nejméně 3 °C nad rosným bodem. Vzdušná vlhkost musí být do 70 %.

Doporučený způsob aplikace:

štětcem, válečkem nebo stříkáním

Vydatnost a doporučené tloušťky:

Teoretická vydatnost je 6–8 m²/kg při tloušťce 80 m suché vrstvy. Doporučená tloušťka nátěru je 80 m suché vrstvy (nejlépe 2x nástřik po 40 m suché vrstvy).

Skladování:

Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.

Likvidace obalů a odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.

Bezpečnost a hygiena:

Při práci a manipulaci s výrobkem dbejte pokynů uvedených v příslušném bezpečnostním listu. Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při podrážnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

Legislativa, certifikáty, atesty, další testované parametry:

Viz. Prohlášení o shodě

TECHNICKÝ LIST

DENAS NA KOV-ZÁKLAD

Technické parametry

| | |
|---|--|
| Hustota (g/cm ³): | 1,1-1,3 |
| Objemová sušina ONL (%): | 35-45 |
| Hmotnostní sušina (%): | 50-55 |
| VOC (obsah organických rozpouštědel) (kg/kg): | 0,03 |
| TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg): | 0,02 |
| Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): | 140 |
| Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l): | 39 |
| Kategorie VŘNH: | A/i jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí. |
| Hodnota pH (při 20 °C): | 8,5-9,5 |
| Vzhled/barva: | Kapalina |
| Lesk (%): | 4-8 |
| Tvrdost (%): | min. 25 |
| Viskozita (KU) | 85-95 |
| Mísitelnost: | Mísitelná s vodou. |
| Odolnost vůči kondenzační vodě (h): | min. 120 |
| Přilnavost (mřížkou): | Stupeň 0 (hrany řezů jsou zcela hladké, nepoškozené) |
| Zasychání st. 1 (proti prachu): | 25 min. |
| Zasychání st. 2 (na dotek): | 40 min. |
| Zasychání st. 4 (proschlý): | 45 min. |

VHODNÉ NA:



KOVY



ČERSTVÝ POZINK



HLINÍK




MĚĎ



PLECHOVÉ
STŘECHY



OKAP



VRATA



ZÁBRADLÍ