

TECHNICKÝ LIST

DENAS HYDROFOBNÍ IMPREGNACE

INTERIÉR / EXTERIÉR



OŽIVUJE
VZHLED



VODĚ ODOLNÁ,
PAROPROPUSTNÁ



SAMOČISTÍCÍ
efekt

Charakteristika: Vodoodpudivý napouštěcí prostředek - hydrofobní impregnace.

Složení (obecné): Směs na bázi polysiloxanů a speciálních aditiv.

Odstíny: Transparentní lak.

Balení: Plastové obaly o obsahu 1 kg, 3 kg.

VHODNÉ NA:




DLAŽBA




PŘÍRODNÍ KÁMEN



FASÁDY



CIHLY



BETONOVÁ TAŠKA

Použití:

DENAS HYDROFOBNÍ IMPREGNACE je vodoodpudivý napouštěcí přípravek, určený k ochraně průniku vody do savých materiálů. Vhodným podkladem jsou omítky, betony, cihly, pálené a betonové střešní krytiny, cementotřískové a vláknocementové materiály, přírodní kámen, u kterého zvýrazňuje jeho přírodní vzhled a také čerstvý beton. Výrazně snižuje nasákavost a špinivost podkladu, zvyšuje vodoodpudivost a mrazuvzdornost. Je snadno zpracovatelný, nemění vzhled a barvu podkladu, je paropropustný.

Pracovní postup:

DENAS HYDROFOBNÍ IMPREGNACE se ředí v poměru 1:1 s vodou, před ředěním je nutno koncentrát důkladně promíchat. Po naředění se nanáší na čisté a suché podklady nejlépe štětkou nebo válečkem min. ve 2 vrstvách. Druhá a další vrstvy se nanáší ještě před úplným zaschnutím předešlé vrstvy. Veškerý materiál musí vsáknout do podkladu, nesmí stékat po stěnách nebo vytvářet louže u horizontálních podkladů. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C, nejméně 3 °C nad rosným bodem, vzdušná vlhkost do 70 %.

Doporučený způsob aplikace:

štětkou nebo válečkem

Vydatnost a doporučené tloušťky:

Teoretická vydatnost je 10–20 m²/kg.

Skladování:

Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorech, při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a léků.

Skladujte mimo dosah dětí. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.

Likvidace obalů a odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.

Bezpečnost a hygiena:

Při práci s výrobkem dbejte pokynů uvedených v příslušném bezpečnostním listu. Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

Legislativa, certifikáty, atesty, další testované parametry:

Splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu - hydrofobní impregnace. Prohlášení o vlastnostech č. 011.

TECHNICKÝ LIST

DENAS HYDROFOBNI IMPREGNACE

Technické parametry

Hustota (g/cm ³):	1,0
Hmotnostní sušina (%):	20
VOC (obsah organických rozpouštědel) (kg/kg):	neobsahuje
TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg):	neobsahuje
Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l):	30
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l):	neobsahuje
Kategorie VŘNH:	A/h - penetrační nátěrové hmoty.
Hodnota pH (při 20 °C):	5-8
Vzhled/barva:	Kapalina s mléčným základem.
Výtoková doba F4 (s)	min. 10
Mísitelnost:	Mísitelná s vodou.
Reakce na oheň	Třída E
Hloubka průniku třída 1. (mm)	<10; (5,1 mm)
Absorpce vody a odolnost proti alkáliím-absorpční poměr	
Bez alkálií	<7,5 %; (7,3 %)
V alkalickém roztoku	<10 %; (8,9 %)
Součinitel rychlosti sušení - třída I.	>30 %; (69 %)

VHODNÉ NA:




DLAŽBA




PŘÍRODNÍ KÁMEN



FASÁDY



CIHLY



BETONOVÁ TAŠKA

CE

1020
DENAS COLOR a.s., Sokolovská 1174/17,
Bílovec
14

1020-CPR-010-025990
EN 1504-2:2004

výrobky pro ochranu povrchu
- hydrofobní impregnace

DENAS HYDROFOBNI IMPREGNACE

Absorpce vody a odolnost proti alkáliím
- absorpční poměr (bez alkálií): < 7,5 %
- absorpční poměr (v alk. roztoku): < 10 %

Rychlost sušení - třída I: > 30 %
Hloubka průniku - třída I: < 10 mm

Reakce na oheň: tř. E

Uvolňování nebezpečných látek: viz BL

Prohlášení o vlastnostech č.: 011

CE

1020
DENAS COLOR a.s., Sokolovská 1174/17,
Bílovec
14

1020-CPR-010-025990
EN 1504-2:2004

výrobky pre ochranu povrchu
- hydrofóbna impregnacia

DENAS HYDROFOBNI IMPREGNACE

Absorpčia vody a odolnosť proti alkáliám
- absorpčný pomer (bez alkálií): < 7,5 %
- absorpčný pomer (v alk. roztoku): < 10 %

Rychlost sušení - třída I: > 30 %
Hĺbka prieniku - třída I: < 10 mm

Reakcia na oheň: tř. E

Uvolňovanie nebezpečných látok: viz KBÚ

Prehlásenie o vlastnostiach č.: 011