



TECHNICKÝ LIST



Název výrobku:

DENATOP P/AUStrana: 1/2
Datum: 11.2.2014

Charakteristika:	Jednosložkový lesklý email pro průmyslové aplikace																																						
Popis:	Jednosložkový vodou ředitelný lesklý email především pro kovové materiály opatřené základní barvou																																						
Složení (obecné):	Směs na bázi akrylátových a alkydových pryskyřic. Obsahuje stálobarevné pigmenty, jemná plniva, koalescenty a další přísady upravující vlastnosti barvy. Jako ředidlo obsahuje vodu a malé množství rozpouštědel na bázi glykoléterů, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín.																																						
Použití:	Lesklé povrchové úpravy kovových konstrukcí, výrobků a polotovarů ve strojírenství a jiných odvětvích kovoprůmyslu. Výrobek je vhodný zejména pro aplikace při stálých teplotách v lakovnách a pro aplikace s proteplením výrobků. Aplikaci je vhodné vždy konzultovat s výrobcem.																																						
Odstíny:	Vyrábí se dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.																																						
Vlastnosti:	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Nátěrová hmota:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hustota (g/cm³):</td><td>1,1 – 1,3</td></tr><tr><td>Objemová sušina ONL (%):</td><td>35 – 45</td></tr><tr><td>Hmotnostní sušina (%):</td><td>35 - 55</td></tr><tr><td>VOC (obsah organických rozpouštědel) (kg/kg):</td><td>0,005 – 0,09</td></tr><tr><td>TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg):</td><td>0,003 – 0,05</td></tr><tr><td>Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l):</td><td>140</td></tr><tr><td>Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití:</td><td>120</td></tr><tr><td>Kategorie VŘNH:</td><td>A/i jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.</td></tr><tr><td>Hodnota pH (při 20°C):</td><td>8 - 10</td></tr><tr><td>Vzhled/barva:</td><td>Kapalina</td></tr><tr><td>Lesk (%):</td><td>70 - 90</td></tr><tr><td>Tvrdość (2H/80°C):</td><td>min. 30%</td></tr><tr><td>Viskozita:</td><td>KU=70 - 120</td></tr><tr><td>Mísitelnost:</td><td>Mísitelná s vodou.</td></tr><tr><td>Přilnavost (mřížkou):</td><td>Stupeň 0 (hrany řezů jsou zcela hladké, nepoškozené)</td></tr><tr><td>Zasychání st.1 (proti prachu):</td><td>1h</td></tr><tr><td>Zasychání st.2 (na dotek):</td><td>2h</td></tr><tr><td>Zasychání st.4 (proschlý):</td><td>4h</td></tr></tbody></table>	Nátěrová hmota:		Hustota (g/cm³):	1,1 – 1,3	Objemová sušina ONL (%):	35 – 45	Hmotnostní sušina (%):	35 - 55	VOC (obsah organických rozpouštědel) (kg/kg):	0,005 – 0,09	TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg):	0,003 – 0,05	Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l):	140	Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití:	120	Kategorie VŘNH:	A/i jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.	Hodnota pH (při 20°C):	8 - 10	Vzhled/barva:	Kapalina	Lesk (%):	70 - 90	Tvrdość (2H/80°C):	min. 30%	Viskozita:	KU=70 - 120	Mísitelnost:	Mísitelná s vodou.	Přilnavost (mřížkou):	Stupeň 0 (hrany řezů jsou zcela hladké, nepoškozené)	Zasychání st.1 (proti prachu):	1h	Zasychání st.2 (na dotek):	2h	Zasychání st.4 (proschlý):	4h
Nátěrová hmota:																																							
Hustota (g/cm³):	1,1 – 1,3																																						
Objemová sušina ONL (%):	35 – 45																																						
Hmotnostní sušina (%):	35 - 55																																						
VOC (obsah organických rozpouštědel) (kg/kg):	0,005 – 0,09																																						
TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg):	0,003 – 0,05																																						
Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l):	140																																						
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití:	120																																						
Kategorie VŘNH:	A/i jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.																																						
Hodnota pH (při 20°C):	8 - 10																																						
Vzhled/barva:	Kapalina																																						
Lesk (%):	70 - 90																																						
Tvrdość (2H/80°C):	min. 30%																																						
Viskozita:	KU=70 - 120																																						
Mísitelnost:	Mísitelná s vodou.																																						
Přilnavost (mřížkou):	Stupeň 0 (hrany řezů jsou zcela hladké, nepoškozené)																																						
Zasychání st.1 (proti prachu):	1h																																						
Zasychání st.2 (na dotek):	2h																																						
Zasychání st.4 (proschlý):	4h																																						
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, zbavený mechanických i mastných nečistot a zbytků starých nátěrů nesoudržných s podkladem. Doporučená úprava podkladu je pískování, tryskání, odmaštění nebo fosfátování.																																						
Podmínky aplikace:	Doporučujeme způsob aplikace a podmínky při aplikaci vždy projednat s výrobcem, který složení barvy přizpůsobí daným podmínkám. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +15°C.																																						
Ředění:	voda																																						
Doporučený způsob aplikace:	štetcem, válečkem, máčením nebo stříkáním -vzduchové, pneumatické, vysokotlaké - Airless, Airmix																																						
Doporučený nátěrový systém:	1 – 2 vrstvy DENAKOR HG 56, optimální tloušťka nátěru 80 -120 μm DFT, interval pro přestřik v případě dvou vrstev je 24 h při 20°C – v případě přisoušení do při teplotách do 80°C se interval může snížit až na 2 hodiny 1 – 2 vrstvy DENATOP P/AU, disperzní akrylátový email, optimální tloušťka vrstvy 80 μm DFT, interval pro nástřik mez i základem a emailem musí být aspoň 6 hodin, stejně tak v případě dvou vrstev emailu při teplotě 20°C - v případě přisoušení do 80°C se interval může snížit Jako základní nátěr lze použít i další antikoroziní základy řady DENAKOR, případně epoxidový základ EPOXIDEN Z																																						
Údaje pro nanášení:	Barvu je možno přisoušet při teplotách do 80°C.																																						



TECHNICKÝ LIST



Název výrobku:

DENATOP P/AU

Strana: 2/2
Datum: 11.2.2014

Vydatnost a doporučené tloušťky:	Doporučená tloušťka nátěru je 80 µm DFT	
	Mokrý tloušťka filmu WFT (µm)	200
	Suchá tloušťka filmu DFT (µm)	80
	Teoretická vydatnost (m ² /kg)	4,20
	Teoretická vydatnost (kg/m ²)	0,25
Balení:	Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,8 - 200 kg.	
Skladování:	Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorech, při teplotách + 5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.	
Likvidace obalů a odpadů:	Zbytky produktu a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.	
Bezpečnost a hygiena:	Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.	
Legislativa, certifikáty, atesty, další testované parametry:	Viz Prohlášení o shodě	