



KARTA CHARAKTERYSTYKI



Nazwa produktu:

DENAS ANTIKORStrona: 1/2
Data: 21.01.2016

Charakterystyka:	Antykorozyjna farba gruntowa do metalu		
Opis:	Wodorozcieńczalna, antykorozyjna, jednoskładnikowa farba gruntowa sformułowana na bazie dyspersji akrylowej. Zawiera antykorozyjny pigment fosforan cynku, kolorowe pigmenty, drobne wypełniacze, koalescenty, modyfikatory reologiczne oraz inne dodatki modyfikujące jej właściwości. Jako rozcieńczalnik zawiera wodę i małe ilości rozpuszczalników na bazie glikoeterów, nie zawiera żadnych rozpuszczalników aromatycznych lub benzyny lakowej.		
Skład (ogólny):	Mieszanka na bazie dyspersji akrylowej		
Zastosowanie:	Farba służy do nanoszenia powłok gruntujących na konstrukcjach stalowych, aluminiowych i świeżo ocynkowanych oraz blachach. Farba jest przeznaczona do dachów metalowych, konstrukcji blaszanych, płotów stalowych, mostów stalowych, słupów, poręczy i innych konstrukcji w budownictwie i renowacji. Farbę można stosować wewnątrz i na zewnątrz oraz na skorodowanych częściowo podłożach. Jako wierzchnią warstwę kryjącą zalecamy uniwersalną i wodorozcieńczalną emalię DENAS UNIVERSAL.		
Odcienie:	Farba produkowana jest w odcieniu czerwono-brązowym, szarym i innych według palety RAL, EUROTREND, NCS, Czeskich Norm Technicznych ČSN lub w odcieniach według uzgodnień.		
Właściwości:	Środek powłokowy:		
Gęstość (g/cm³):	1,1 – 1,3		
Zawartość części stałych ONL (%):	35 – 45		
Procent masy suchej (%):	50 - 55		
VOC (zawartość rozpuszczalników organicznych) (kg/kg):	0,03		
TOC (zawartość całkowitego węgla organicznego) (kg/kg):	0,02		
Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości VOC (g/l):	140		
Maksymalna zawartość VOC w produkcie gotowym do użytku (g/l):	39		
Kategoria środków powłokowych rozcieńczanych wodą:	A/i jednoskładnikowe środki powłokowe o specjalnej funkcji		
Wartość pH (przy 20°C):	8,5 – 9,5		
Wygląd/kolor:	Ciecz		
Połysk (%):	4 - 8		
Twardość (%):	min. 25		
Lepkość/czas wypływu (KU):	85 - 95		
Mieszalność:	Mieszalny z wodą		
Odporność na wodę kondensacyjną (h):	Min. 120		
Przyczepność na podstawie metody siatki nacięć:	Stopień 0 (krawędzie nacięć są całkowicie gładkie, nieuszkodzone)		
Zasychanie st. 1 (przeciw pyłom):	25 min.		
Zasychanie st. 2 (na dotyk):	40 min.		
Zasychanie st. 4 (całkowicie suchy):	45 min.		
Przygotowanie podłoża:	Podłoże musi być suche, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych i tłuszczu, rdzy oraz pozostałości po starych warstwach niezwiązanych z podłożem.		
Warunki aplikacji:	Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji i zasychania farby nie może spaść poniżej + 10°C.		
Rozcieńczanie:	Farba jest przygotowana do bezpośredniego użycia i nie trzeba jej rozcieńczać przed aplikacją.		
Zalecana metoda aplikacji:	pędzel, wałek lub natrysk		
Zalecany system	DENAS ANTIKOR + DENAS UNIVERSAL		



KARTA CHARAKTERYSTYKI



Nazwa produktu:

DENAS ANTIKOR

Strona: 2/2
Data: 21.01.2016

powłokowy:	
Informacje dotyczące aplikacji:	Farbę nanosi się na przygotowane podłoże w jednej lub dwóch warstwach. Przerwa między nanoszeniem kolejnych warstw wynosi min. 4 godz.
Wydajność i zalecane grubości:	Wydajność teoretyczna wynosi 4 – 5 kg/m ² przy grubości 80 µm suchej warstwy. Zalecana grubość powłoki wynosi 80 µm suchej warstwy (najlepiej 2 x natrysk po 40 µm suchej warstwy).
Opakowanie:	Opakowania plastikowe lub blaszane o masie 0,7 kg, 5 kg, 10 kg i 20 kg.
Magazynowanie:	Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od + 5 do + 25 °C. Chronić przed mrozem. Mieszaninę przechowywać oddzielnie od napojów, żywności, paszy i leków. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Okres ważności wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Produkt nie może zamarznąć.
Utylizacja opakowania i odpadów:	Niewykorzystane produkty i zanieczyszczone opakowania zutylizować jako odpad niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Bezpieczeństwo i higiena:	Podczas pracy i manipulacji z produktem należy przestrzegać wytycznych określonych w odpowiedniej karcie charakterystyki. Przestrzegać zasad higieny osobistej. Zanieczyszczenia na skórze umyć wodą i mydłem. W razie przypadkowego kontaktu z oczami, należy wypłukać je dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. W przypadku połknięcia, wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów i skonsultować się z lekarzem.
Przepisy prawne, certyfikaty, atesty, inne testowane parametry:	Zob. Deklaracja zgodności