






KARTA CHARAKTERYSTYKI



Nazwa produktu:

DENAS ETERNITStrona: 1/2
Data: 27.08.2014

Charakterystyka:	Wodorozcieńczalna farba dyspersyjna do eternitu		
Opis:	Wodorozcieńczalna, kryjąca farba nawierzchniowa na bazie dyspersji akrylowej zawierająca trwałe pigmenty, drobne wypełniacze, koalescenty oraz inne dodatki modyfikujące jej właściwości. Jako rozcieńczalnik zawiera wodę, nie zawiera żadnych rozpuszczalników aromatycznych lub benzyny lakowej.		
Skład (ogólny):	Mieszanka na bazie dyspersji akrylowej		
Zastosowanie:	Wierzchnie powłoki kryjące na składanych pokryciach dachowych (eternit, beton, pokrycia wypalane), materiałach cementowo-włóknistych i cementowo-drzazgowych oraz innych podłożach silikatowych wewnątrz i na zewnątrz.		
Odcienie:	Farba produkowana jest w odcieniu szarym, czerwono-brązowym, brązowym i innych według palety RAL, EUROTREND, NCS, Czeskich Norm Technicznych ČSN lub w odcieniach według uzgodnień.		
Właściwości:	Środek powłokowy:		
Gęstość (g/cm³):	1,15 – 1,3		
Zawartość części stałych ONL (%):	33 - 36		
Procent masy suchej (%):	40 - 48		
VOC (zawartość rozpuszczalników organicznych) (kg/kg):	0,05		
TOC (zawartość całkowitego węgla organicznego) (kg/kg):	0,03		
Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości VOC (g/l):	140		
Maksymalna zawartość VOC w produkcie gotowym do użytku (g/l):	65		
Kategoria środków powłokowych rozcieńczanych wodą:	A/i jednoskładnikowe środki powłokowe o specjalnej funkcji		
Wartość pH (przy 20°C):	8,5 – 11		
Wygląd/kolor:	Ciecz		
Połysk (%):	5 - 10		
Twardość (%):	min. 20		
Przyczepność na podstawie metody siatki nacięć:	Stopień 0 (krawędzie nacięć są całkowicie gładkie, nieuszkodzone)		
Lepkość/czas wypływu (KU):	75 - 90		
Mieszalność:	Mieszalny z wodą		
Zasychanie st. 1 (przeciw pyłom):	1 godz.		
Zasychanie st. 2 (na dotyk):	1 godz. 10 min.		
Zasychanie st. 4 (całkowicie suchy):	1 godz. 50 min.		
Przygotowanie podłoża:	Podłoże musi być suche, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych i tłuszczu oraz pozostałości po starych warstwach niezwiązanych z podłożem. Ze starych pokryć dachowych należy usunąć mchy i porosty za pomocą odpowiedniego preparatu chemicznego, a także usunąć mechanicznie wszystkie resztki organiczne. Podłoże należy pokryć preparatem penetrującym DENAS PENETRACJA.		
Warunki aplikacji:	Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji i zasychania farby nie może spaść poniżej + 10°C.		
Rozcieńczanie:	Farba jest przygotowana do bezpośredniego użycia i nie trzeba jej rozcieńczać przed aplikacją.		
Zalecana metoda aplikacji:	pędzel, wałek lub natrysk		
Zalecany system powłokowy:	DENAS PENETRACJA + DENAS ETERNIT		
Informacje	Farbę nanosi się na podłoże za pomocą pędzla, wałka lub natrysku w dostarczanej konsystencji w 2 lub 3		

	KARTA CHARAKTERYSTYKI	  <small>REGISTERED QUALITY SYSTEM REGISTERED EMS</small>
Nazwa produktu:	DENAS ETERNIT	Strona: 2/2 Data: 27.08.2014

dotyczące aplikacji:	warstwach. Kolejne warstwy można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego, najwcześniej po 4 godz.
Wydajność i zalecane grubości:	Wydajność teoretyczna wynosi 0,15 – 0,25 kg/m ² przy grubości optymalnej 50 µm na jedną powłokę.
Opakowanie:	Opakowania plastikowe lub blaszane o masie 0,7 kg, 3 kg, 10 kg i 20 kg.
Magazynowanie:	Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od + 5 do + 25 °C. Chronić przed mrozem. Mieszaninę przechowywać oddzielnie od napojów, żywności, paszy i leków. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Okres ważności wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Produkt nie może zamarznąć.
Utylizacja opakowania i odpadów:	Niewykorzystane produkty i zanieczyszczone opakowania zutylizować jako odpad niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Bezpieczeństwo i higiena:	Przestrzegać zasad higieny osobistej. Zadbaj o odpowiednią wentylację stanowiska pracy. Podczas aplikacji przy pomocy natrysku stosować środki ochrony dróg oddechowych. Zanieczyszczenia na skórze umyć wodą i mydłem. W razie przypadkowego kontaktu z oczami, należy wypłukać je dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. W przypadku połknięcia, wypłukać usta wodą i nie wywoływać wymiotów. W razie problemów zdrowotnych skonsultować się z lekarzem.
Przepisy prawne, certyfikaty, atesty, inne testowane parametry:	Zob. Deklaracja zgodności