



KARTA CHARAKTERYSTYKI



Nazwa produktu:

INTAKRYL

Strona: 1/2

Data: 13.04.2016

Charakterystyka:	Dyspersyjna farba akrylowa do wnętrz
Opis:	Jednoskładnikowa farba wodorozcieńczalna farba cechująca się dobrym kryciem i wysokim odcieniem bieli, tworząca matowe wykończenie powierzchni. Farba ma doskonałą przyczepność do różnych materiałów budowlanych. Powłoka odznacza się wysoką trwałością, odpornością na ścieranie na mokro i sucho oraz dobrą zmywalnością. Farbę można przygotować w wykonaniu "struktura".
Skład (ogólny):	mieszanina na bazie dyspersji akrylowej zawierająca jako spoiwo kopolimerową dyspersję styrenowo-akrylową, wypełniacze drobnej ziarnistości, pigmenty, środki dyspergujące oraz inne składniki odpowiednio regulujące właściwości materii
Zastosowanie:	Wykończenie sufitów i ścian we wnętrzach. Odpowiednie podłoża: tynki cementowo-wapienne i cementowe, beton, płyty włókno-cementowe i cementowo-drzazgowe, konstrukcje szklano-cementowe oraz inne materiały budowlane. Farbę można przygotować w wykonaniu "struktura".
Odcienie:	Farba produkowana jest w odcieniu białym, nadaje się do tonowania, lub też w odcieniach RAL, NCS, EUROTREND CSN i odcieniach zgodnie z umową.
Właściwości:	Środek powłokowy:
Gęstość (g/cm³):	1,4 - 1,8
Zawartość części stałych ONL (%):	40 - 50
Procent masy suchej (%):	60 - 70
Lepkość KU:	min. 90
Czas wypływu z kubka F6 (s):	min. 45
Wartość pH (przy 20°C):	8,5 - 10
VOC (zawartość rozpuszczalników organicznych) (kg/kg):	0 - 0,015
TOC (zawartość całkowitego węgla organicznego) (kg/kg):	0 - 0,008
Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości VOC (g/l):	30
Maksymalna zawartość VOC w produkcie gotowym do użytku (g/l):	27
Kategoria środków powłokowych rozcieńczanych wodą:	A/a – matowe środki powłokowe do ścian i sufitów we wnętrzach, stopień połysku ≤ 25 @ 60 °
Wygląd/kolor:	Ciecz
Numer połysku (przy 60°):	2 – 5
Twardość wahadłem (2H/80°C):	min. 60
Mieszalność:	Mieszalny z wodą
Przyczepność na podstawie metody siatki nacięć:	stopień 0 (krawędzie nacięć są całkowicie gładkie, nieuszkodzone)
Zasychanie st. 1 (przeciw pyłom):	50 min.
Zasychanie st. 2 (na dotyk):	1 godz.
Zasychanie st. 4 (całkowicie suchy):	1 godz. 20 min.
Przygotowanie podłoża:	Podłoże musi być spójne, suche, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych i tłuszczu. Usunąć stare powłoki malarskie, podłoże odkurzyć lub umyć. Podłoże zagruntować preparatem PRIMER V.
Warunki aplikacji:	Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji i zasychania farby nie może spaść poniżej + 5 °C.
Rozcieńczanie:	Farba jest gotowa do bezpośredniego użycia i nie trzeba jej rozcieńczać przed aplikacją.
Zalecana metoda aplikacji:	szczotka, wałek lub natrysk w jednej lub dwóch warstwach
Zalecany system powłokowy:	1 x warstwa penetrująca preparatem PRIMER V 1-2 warstwy farby akrylowej INTAKRYL
Informacje dotyczące aplikacji:	Emalię nakłada się na przygotowane podłoże w jednej lub dwóch warstwach. Podczas aplikacji należy uważać na równomierne naniesienie farby na podłoże w celu uzyskania jednolitego wyglądu powłoki. Można to osiągnąć poprzez wielokrotny ruch wałka w różnych kierunkach oraz końcowe przewalkowanie powierzchni w jednym kierunku.



KARTA CHARAKTERYSTYKI



Nazwa produktu:

INTAKRYL

Strona: 2/2

Data: 13.04.2016

Wydajność i zalecane grubości:	Teoretyczne zużycie wynosi 0,3 - 0,4 kg/m ² przy optymalnej grubości 50 - 60 µm MF na jedną warstwę.
Opakowanie:	Opakowania plastikowe o wadze 1,5 - 45 kg.
Magazynowanie:	Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od + 5 do + 25 °C. Chronić przed mrozem. Mieszaninę przechowywać oddzielnie od napojów, żywności, paszy i leków. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt nie może zamarznąć.
Utylizacja opakowania i odpadów:	Pozostałości produktu i zanieczyszczone opakowania utylizować jako odpad niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Bezpieczeństwo i higiena:	Przestrzegać zasad higieny osobistej. Zadbać o odpowiednią wentylację stanowiska pracy. Podczas aplikacji przy pomocy natrysku stosować środki ochrony dróg oddechowych. Zanieczyszczenia na skórze umyć wodą i mydłem. W razie przypadkowego kontaktu z oczami, należy wypłukać je dużą ilością wody. W przypadku połknięcia, wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów. W razie problemów zdrowotnych skonsultować się z lekarzem.
Przepisy prawne, certyfikaty, atesty, inne testowane parametry:	zob. Deklaracja zgodności