

SKŁADNIKI:

Mieszanina na bazie dyspersji akrylanowej. Zawiera pigmenty, drobne wypełniacze i inne dodatki modyfikujące właściwości farby.

WŁASNOŚCI I ZASTOSOWANIA:

Farba nawierzchniowa przeznaczona do pokrywania powłok pokryć dachowych.

Właściwości:

- bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- doskonała przyczepność do podłoża silikatowych i betonowych
- wysoka odporność na działanie wody, ruch mechaniczny śniegu i opady z atmosfery
- farba wykazuje trwałą elastyczność

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Zewnętrzne i wewnętrzne powłoki dachowe, pokrycia z dachówek palonych i betonowych, wiórów cementowych i cementu włóknistego oraz innych podłoży silikatowych

ODCIENIE:

Produkowana według wzornika RAL, EUROTREND, NCS, ČSN lub w odcieniach wg uzgodnienia. Możliwość tonowania w systemie TELURMIX.

PARAMETRY:

Lepkość	75–90 KU
Zawartość części stałych	40–48 % wag.
Zawartość części stałych	33–36 % obj.
Hodnota pH	8,5–11 (w 20 °C)
Hustota	1,15–1,30 g/cm ³

LZO, TOC:

LZO	0,05-0,06 kg/kg farby
TOC	0,03-0,04 kg/kg farby
Najwyższa dopuszczalna wartość zawartości LZO	140 g/l
Maks. Zawartość LZO w produkcie w stanie gotowym do użycia	65 g/l
Kategorie V (NH)	A/j -jednoskładnikowe powłoki o specjalnej funkcji

WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY SUCHEJ:

Poziom krycia	stopień 0
Połysk / kąt 60°	<10
Twardość wahadłem (2h/80°C)	min. 20 %
Stopień przyczepności do siatki	stopień 0

ZASYCHANIE:

Temperatura podłoża	23 °C
Zasychanie st.1 (przed kurzem)	1 h
Zasychanie st.2 (na dotyk)	1 h 10 min
Zasychanie st.4 (na sucho)	1 h 50 min
Grubość warstwy suchej DFT	50 µm

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA:

Grubość warstwy mokrej WFT	150 µm	230 µm	350 µm
Grubość warstwy suchej DFT	50 µm	80 µm	120 µm
Wydajność teoretyczna	ok 5-7 m ² /kg	ok 3-5 m ² /kg	ok 2-4 m ² /kg

**ROZCIEŃCZENIE:**

Farba jest gotowa do bezpośredniego użycia. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć wodą, ale maksymalnie do 20%.

**PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA:**

Jakość i wydajność tego produktu zależy od stopnia przygotowania powierzchni. Podłoże musi być mocne, suche, wolne od brudu i tłuszczu. Niespoistą powierzchnię należy mechanicznie oczyścić do spoistego podłoża. Stare pokrycia dachowe należy oczyścić z mchów i porostów poprzez śrutowanie myjką wysokociśnieniową z dodatkiem odtłuszczacza, a następnie spłukanie wodą.

WARUNKI APLIKACJI:

Przed nałożeniem farby należy dobrze wymieszać mieszadłem mechanicznym, aby na dnie nie pozostał osad, w razie potrzeby rozcieńczyć i przefiltrować. Do malowania/natryskiwania na zewnątrz wymagana jest odpowiednia prognoza pogody. W przypadku deszczu, mgły, tworzenia się skroplin, agresywnych gazów i wiatru z dużą zawartością pyłu prace malarskie należy wstrzymać i można je wznowić dopiero po całkowitym wyschnięciu obrobionego materiału. Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji nie może spaść poniżej +10°C, co najmniej 3°C powyżej punktu rosy, wilgotność względna nie może być wyższa niż 70%, natomiast temperatura i wilgotność względna muszą być mierzone w pobliżu malowanego podłoża. Niższa temperatura i wyższa wilgotność względna podczas aplikacji i schnięcia oraz zbyt gruba warstwa nałożonej powłoki znacznie spowalniają schnięcie i twardnienie powłoki farby.

**ZALECONY SYSTEM
POWŁOKOWY:**

1 warstwa PRIMER B, impregnacja powierzchni PRIMER B, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:4 lub farbą rozcieńczoną w stosunku 1:5. Podłoża silnie chłonne można impregnować podwójną powłoką. Nałożenie dodatkowych warstw następuje po całkowitym wyschnięciu powłoki impregnowanej, najwcześniej po 4 godzinach.

1 - 3 warstwy DENAS NA DACHY, opcjonalnie rozcieńczone, optymalna grubość warstwy 80 - 120 µm DFT (w zależności od wymagań dotyczących końcowych właściwości powłoki), odstęp pomiędzy poszczególnymi powłokami wynosi min. 4 godz.

Zawsze używaj materiału z jednej partii produkcyjnej do całych powierzchni, przy malowaniu większych powierzchni zalecamy mieszanie zawartości poszczególnych puszek (lub plastikowych wiader) w celu ujednolicenia koloru.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE
APLIKACJI:**

Farbę nakłada się na podłoże za pomocą wałka, pędzla lub natrysku w jednej, dwóch lub więcej warstwach w odstępie min. 4 godziny. Zalecamy zawsze wcześniej skonsultować się z producentem w sprawie sposobu aplikacji, ilości i grubości warstw.

**BEZPIECZEŃSTWO
HIGIENA:**

Podczas obchodzenia się z produktem postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie charakterystyki. Przestrzegaj zasad higieny osobistej. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć skażony obszar wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów i zasięgnąć porady lekarza.

OPAKOWANIE :

10 kg, i inne po uzgodnieniu

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem. Trzymać mieszaninę z dala od napojów, żywności, paszy i leków. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywanie min. 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt nie może zamarznąć.

**UTYLIZACJA
OPAKOWANIA I
ODPADÓW:**

Zużyte, prawidłowo opróżnione opakowania należy oddać do punktu zbiórki odpadów opakowaniowych. Opakowanie z resztkami produktu należy oddać w miejscu wyznaczonym przez gminę do usuwania odpadów niebezpiecznych lub przekazać osobie upoważnionej do usuwania odpadów niebezpiecznych. Zobacz też. karta charakterystyki produktu



KARTA TECHNICZNA

DENATOP R 200

Wodorozcieńczalna farba do pokryć dachowych